

Lieferant:
Distributor:

Edition: 06-2005

SAXALOY B8118

SAXALOY B8118 ist ein lichtgeschütztes **PC/ASA- Blend** für komplexe Spritzgussanwendungen im Innen- und Aussenbereich, und zeichnet sich durch hohe Zugfestigkeit und Schlagzähigkeit ebenso aus, wie durch gute Wärmeformbeständigkeit.

Saxaloy B8118 is a UV stabilizes PC/ASA blend for injection molding parts for interior and exterior Applications, characterized by high impact strength, high stiffness and good resistance to heat distortion.

Eigenschaft <i>Property</i>	Einheit <i>Unit</i>	Norm <i>Norm</i>	Bedingungen <i>Conditions</i>	Wert <i>Value</i>
Zugfestigkeit - Tensile Strength	N/mm ²	ISO 527-1	23 °C/50% relH	44
Bruchdehnung - Strain at Break	%	ISO 527-1	23 °C/50% relH	50
Zugmodul - Tensile Modulus	N/mm ²	ISO 527-1	23 °C/50% relH	1900
IZOD Schlagzähigkeit - Impact Strength	KJ/m ²	ISO 180	23 °C/50% relH -30 °C	100ob 100ob
IZOD Kerbschlagzähigkeit - Notched Impact Strength	KJ/m ²	ISO 180/1A	23 °C/50% relH -30 °C	40 20
CHARPY Schlagzähigkeit - Impact Strength	KJ/m ²	ISO 179/1eU	23 °C/50% relH -30 °C	100ob 100ob
CHARPY Kerbschlagzähigkeit - Notched Impact Strength	KJ/m ²	ISO 179/1eA	23 °C/50% relH -30 °C	45 22
Vicat 50B	°C	ISO 306		114
HDT A 1.8 Mpa T _{FF}	°C	ISO 75-1 A	80*10*4 s=60mm	95
Kugeldruckprüfung - Ball Pressure	°C	IE/CEN 60335-1	2.0mm	110
Entflammbarkeit - Flammability				--
Glühdrahtprüfung - Glow Wire	°C	IE/CEN 60695-2-12		750
MVR	cm ³ /10min	ISO 1133	260 °C/5kg	20
Verarbeitungsschwindung – Mold shrinkage	%			0.4–0.7
Dichte – Density	g/cm ³			1.14
Restfeuchte - Moisture Content B130	%	intern		<0.2
Verarbeitungshinweise - Processing				
Vortrocknung - Pre Drying	100-110 °C	2-4h		
Empfohlene Massetemperatur - Melt Temperature	240- 300 °C			
Empfohlene Werkzeugtemperatur - Mold Temperature	60-100 °C			

Alle Messwerte beziehen sich auf Naturmaterial - Test results refer to natural color material

www.saxpolymers.com

Haftungsausschluss: Alle obigen Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Garantie, Gewähr oder Haftung jeglicher Art, weder implizit noch explizit. Alle Aussagen betreffend mögliche Anwendungen sind unverbindlich, da der tatsächliche Einsatz im ausschliesslichen Einflussbereich des Verarbeiters liegt. Dieser darf weiteres nicht davon ausgehen, dass Sicherheitsmassnahmen hier angegeben sind oder dass keine anderen Vorkehrungen erforderlich sind. - Disclaimer: Although all statements, information and data given herein are believed to be accurate, they are presented without guarantee, warranty or responsibility of any kind, express or implied. Statements or suggestions concerning possible use of this product are made without representation. The user should not assume that all safety measures are indicated, or that other measures may not be required.