

SAXAMID 236F6Q30

SAXAMID 236F6Q30 ist eine schlagzähmodifizierte Polyamid 6.6 Spritzgiesstypen verstärkt mit 30 % Glasfasern mit sehr guter Fließfähigkeit für Applikationen, bei welchen gute Schlagzähigkeit und sehr hohe Festigkeit/Steifigkeit gefordert sind.

SAXAMID 236F6Q30 is a impact-modified polyamide 6.6 injection-molding-grade reinforced with 30 % glass fibres and very good flow properties. This grade is suitable for applications requiring high toughness and high mechanical strength and rigidity.

Eigenschaft <i>Property</i>	Einheit <i>Unit</i>	Norm <i>Norm</i>	Bedingungen* <i>Conditions</i>	Wert <i>Value</i>
Zugfestigkeit - Tensile Strength	N/mm ²	ISO 527-1	5 mm/min	175
Bruchdehnung - Strain at Break	%	ISO 527-1	5 mm/min	3,5
Zugmodul - Tensile Modulus	N/mm ²	ISO 527-1	1 mm/min	8800
Biegefestigkeit - Flexural Strength	N/mm ²	ISO 178	2 mm/min	246
Biegemodul - Flexural Modulus	N/mm ²	ISO 178	2 mm/min	7000
CHARPY Schlagzähigkeit - Impact Strength	kJ/m ²	ISO 179/1eU	23°C	82
CHARPY Schlagzähigkeit - Impact Strength	kJ/m ²	ISO 179/1eU	-30°C	85
CHARPY Kerbschlagzähigkeit - Notched Impact Strength	kJ/m ²	ISO 179/1eA	23°C	16
CHARPY Kerbschlagzähigkeit - Notched Impact Strength	kJ/m ²	ISO 179/1eA	-30°C	13
IZOD Schlagzähigkeit - Unnotched Impact Strength	kJ/m ²	ISO180/1U	23°C	90
IZOD Schlagzähigkeit - Unnotched Impact Strength	kJ/m ²	ISO180/1U	-30°C	95
IZOD Kerbschlagzähigkeit - Notched Impact Strength	kJ/m ²	ISO180/1A	23°C	17
IZOD Kerbschlagzähigkeit - Notched Impact Strength	kJ/m ²	ISO180/1A	-30°C	13
Vicat B/120	°C	ISO 306		248
HDT A 1.8 MPa T_{FF}	°C	ISO 75-1 A	80*10*4 s=60mm	243
Viskositätszahl – Viscosity number	ml/g	ISO 307	H ₂ SO ₄	150
Dichte – Density	g/cm ³	ISO 1183		1,27
Verarbeitungshinweise - Processing				
Vortrocknung - Pre Drying	80°C	2-6h		
Max. Restfeuchte – Max. Moisture Content	<0,2%			
Empfohlene Masstemperatur - Melt Temperature	270-300°C			
Empfohlene Werkzeugtemperatur - Mold Temperature	70-90°C			

* Prüfstab wenn nicht anders angegeben: trocken - test specimen if not differently indicated: dry as molded
Prüfumgebung - test environment: 23°C/50% relH
Alle Messwerte beziehen sich auf Naturmaterial - Test results refer to natural color material